

Fliesenkleber

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Zementhaltiger Dünnbettmörtel zum Kleben von Fliesen und Platten auf formstabilen Untergründen. Wasser- und frost tauwechselbeständig. Für Wand und Boden. Innen und außen. Chromatarm.

- Für Wand- und Bodenfliesen
- Für bewegungsfreie Untergründe
- Innen und außen
- Dünnbettmörtel der Klasse C1 gemäß DIN EN 12004



Fliesen:

Steingutfiesen, Steinzeugfliesen bis 30 x 30 cm, Mosaik, Riemchen, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten.

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von trennenden Bestandteilen sein. Geeignete Untergründe: Beton, Putz, Mauerwerk, Zementestrich, Gipsputz, Gipsbauplatten und Gipskarton. Beton muss mind. 6 Monate, Zementestrich mind. 4 Wochen alt, Putz lufttrocken sein. Sehr saugfähige Untergründe bis zur Mattfeuchte vornässen. Gipsputz, Gipsbauplatten und Gipskarton mit FUNDAMO Universalgrundierung grundieren.

Verarbeitung:

Fliesenkleber mit sauberem Wasser (5-kg-Gebinde mit ca. 1,1 l, 25-kg-Gebinde mit ca. 5,5 l) und mit langsam laufendem, elektrischen Rührwerkzeug einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchmischen. Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden. Wärme beschleunigt, Kälte verzögert den Erhärtungsprozess. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30 °C. Klebemörtel mit Zahnkelle auf den Untergrund aufziehen und durchkämmen. Zahnung siehe Tabelle. Im Außen- und Unterwasserbereich vollflächig kleben, d. h. zusätzlich Klebemörtel flächig auf die Rückseite auftragen. Fliesen vor Hautbildung einschieben. Frischverklebte Flächen vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen schützen. Werkzeug mit Wasser reinigen. Frühestens nach 2 Tagen ausfugen, Bodenbeläge frühestens nach 7 Tagen belasten. Rand- und Dehnungsfugen elastisch abdichten.

Verbrauch und Ergiebigkeit:

Fliesenformat	Zahnleiste	Verbrauch	Ergiebigkeit (5kg)	Ergiebigkeit (25kg)
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	ca. 1,4 kg/m ²	ca. 3,5 m ²	ca. 18 m ²
5 – 15 cm	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 2,8 m ²	ca. 14 m ²
10 – 20 cm mit Rückseitenprofil	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²	ca. 2,0 m ²	ca. 10 m ²
über 20 cm	8 x 8 x 8 mm	ca. 4,0 kg/m ²	ca. 1,2 m ²	ca. 6,2 m ²

Der Verbrauch richtet sich nach der verwendeten Zahnkelle, Neigungswinkel und Untergrund.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Fliesenkleber

Inhalt:

5 kg reichen für 1,2 – 3,5 m², je nach Zahnung.

25 kg reichen für 6 – 18 m², je nach Zahnung.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de, www.sievert.de