



Teaköl

Möbelpflege für geöltes Teakholz



1 Liter reicht für ca.
20 m² je Anstrich



Für innen



Überarbeitbar nach
10–12 Stunden



UV-Schutz

Eigenschaften:

Naturgetöntes, leicht zu verarbeitendes und pflegendes Teaköl für den Innenbereich. Frischt die Holzoberfläche auf, belebt die Holzmaserung und macht diese wasser- und schmutzunempfindlich. Entfernt leichte Vergrauungen und Verschmutzungen. Beständig gegen viele Haushaltschemikalien.

Anwendungsbereiche:

Pflegemittel für Teak und andere fetthaltige Holzarten. Zur Reinigung und Pflege von bereits geölten Teakholzmöbeln geeignet.

Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Speziell verkochtes trocknendes Öl, Sikkativ (kobaltfrei, bleifrei), UV-Absorber, entaromatisiertes Testbenzin, 2-Butanonoxim

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: ca. 0,815 g/cm³ (DIN 51757)

Viskosität: ca. 17 s im DIN 4 mm-Becher (DIN 53211)

Farbtöne:

Farblos

Gebindegrößen:

150 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken, fett- und harzfrei sein.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Teaköl mit einem Leinen- oder Baumwolllappen gleichmäßig dünn auftragen und mit einem trockenen weichen Tuch nachpolieren. Fettflecken vorher mit Testbenzin (Terpentinersatz) entfernen. Wasser- oder Spirituosenflecken mit CLOU V1 Verdünnung behandeln und mit Teaköl betupfen.

Ergiebigkeit:

1 Liter Inhalt reicht für ca. 20 m² bei unbehandeltem Holz.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

Das Öl ist nach einer Trocknungszeit von 1 Stunde (besser über Nacht) überarbeitbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

Besondere Hinweise:

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Technische Information

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeits-

bedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.