

Mauer- und Putzmörtel

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Universell einsetzbarer Kalk-Zement-Mörtel zum Erstellen oder Ausbessern von Wänden und Putzen für die Innen- und Außenanwendung. Chromatarm.

- Universell einsetzbarer Kalk-Zement-Mörtel zum Mauern und Putzen
- Innen und außen
- Entspricht Putzmörtelkategorie CS III gem. DIN EN 998-1
- Mauermörtelgruppe M2,5 gemäß DIN EN 998-2



Putzgrund/Untergrund:

Der Putzgrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub und anderen Trennmitteln sein. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen und vorspritzen. Stark saugende Flächen wie Porenbeton müssen mit FUNDAMO Universalgrundierung vorbehandelt werden, um ein Verbrennen des frischen Putzes zu vermeiden. Bei Verwendung als Mauermörtel sind die Steine ggf. vorzunässen.

Verarbeitung:

Mauer- und Putzmörtel mit sauberem Wasser (10-kg-Gebinde mit ca. 1,6 l, 25-kg-Gebinde mit ca. 4 l) zu einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen und innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten. Wärme beschleunigt, Kälte verzögert den Erhärtungsprozess. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30 °C. Beim Mauern mittlere Fugenbreite von 10 mm einhalten. Als Putzmörtel mind. 10 mm dick auftragen. Müssen stärkere Putzdicken erreicht werden, ist Mauer- und Putzmörtel in mehreren Lagen aufzubringen. Frisch verarbeiteten Mörtel vor Frost und zu rascher Austrocknung (Sonne, Wind) schützen.

Verbrauch:

Als Mauermörtel:

- 11,5er Wand (2 DF Steine) ca. 32 kg/m²
- 17,5er Wand (3 DF Steine) ca. 45 kg/m²

Als Putzmörtel:

- bei 10 mm Auftragsstärke ca. 15 kg/m²

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

10 kg reichen für ca. 0,7 m² bei 10 mm Putzschichtdicke.

25 kg reichen für ca. 1,6 m² bei 10 mm Putzschichtdicke.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mauer- und Putzmörtel

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de, www.sievert.de