

## VINCENT ANTI- SCHIMMEL- WEIß

seidenmatt

---

### Produktbeschreibung

Weiß-seidenmatte Dispersions-Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft. Mit resistentem Filmschutz gegen Schimmelbefall\*. Perfekt für Neu- und Renovierungsanstriche von Wänden und Decken, die regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

### Eigenschaften

- schimmelresistent\* und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- gute Deckkraft
- gute Reinigungsfähigkeit
- leichte und spritzgehemmte Verarbeitung
- gleichmäßiges, strahlend weißes, seidenglänzendes Anstrichergebnis
- unempfindlich bei Belastung durch Wasserdampf, Feuchtigkeit und Spritzwasser
- geruchsarm und atmungsaktiv
- lösemittel- und weichmacherfrei
- bis 1:10 mit VINCENT Vollton- und Abtönfarbe abtönbar (größere Mischungsverhältnisse verringern die Resistenz gegen Schimmelpilzbefall)
- weiß - seidenmatt

### Anwendung

- Wände und Decken im gesamten Innenbereich, besonders in Räumen mit erhöhtem Schimmelrisiko (Bad, Küche, Waschräume)
- Zur Vorbeugung schimmelgefährdeter Flächen und als Anstrich nach Sanierung

### Untergrund

- alle tragfähigen Untergründe wie Tapete, Putz, Beton, Mauerwerk
- vorhandene Anstriche auf Dispersionsbasis
- grundierte Gipskartonplatten usw.

### Trocknung

- Oberflächentrocken nach ca. 4 – 6 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 8 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

### Klassifizierung nach DIN EN 13300

Deckkraft/Kontrastverhältnis (bei 5,5 m<sup>2</sup>/l): Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Glanzgrad: seidenmatt

Maximale Korngröße: fein

### Inhaltsstoffe

Bindemittel organische (Co-)Polymere, organische/anorganische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion), Filmschutzmittel (Octylisothiazolinon).

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

## Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich auf...

Raufaser	weiß vorgestrichen	bis zu 4 m <sup>2</sup>
	unbehandelt	bis zu 3 m <sup>2</sup>
Gipskarton	weiß vorgestrichen	bis zu 6 m <sup>2</sup>
	unbehandelt	bis zu 4 m <sup>2</sup>
Glatter Putz	weiß vorgestrichen	bis zu 7 m <sup>2</sup>
	unbehandelt	bis zu 4 m <sup>2</sup>
Rauputz	weiß vorgestrichen	bis zu 4 m <sup>2</sup>
	unbehandelt	bis zu 3 m <sup>2</sup>

Um einen möglichst gleichmäßigen Anstrich zu erhalten, sollten ungestrichene Untergründe 2x gestrichen werden. Auch bei dunklen, kontrastreichen oder verschmutzten Untergründen sind mehrere Anstriche erforderlich. Die Ergiebigkeit wird grundsätzlich von der Art und Beschaffenheit des Untergrunds, vom eingesetzten Werkzeug und von der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Um die genannten Reichweiten zu erreichen, ist eine sachgerechte Anwendung gemäß der nachfolgenden Vorbehandlungs- und Verarbeitungshinweise erforderlich.

## Verdünnen

gebrauchsfertig, verdünnen nicht notwendig

Bei Bedarf mit max. 5% Wasser

## Untergrundvorbereitung

Böden, Möbel, Fliesen und Fensterscheiben mit Folie abdecken, Fenster- und Türrahmen und bei Bedarf Übergänge zu angrenzenden Wand- und Deckenflächen mit Malerkrepp abkleben. Steckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- stark saugende Untergründe (i.d.R. unbehandelte Putz- und Betonflächen, Mauerwerk oder Gipskarton) mit VINCENT Tiefgrund vorbehandeln. Sie erkennen saugende Untergründe daran, dass sie sich beim betupfen mit einem feuchten Schwamm oder Lappen dunkel verfärben.
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter VINCENT Spachtelmasse ausgleichen
- abblätternde und kreadende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche und nicht haftende Tapeten rückstandslos entfernen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen, anschließend mit VINCENT Tiefgrund behandeln
- hartnäckige Flecken (z.B. durch Wasser, Fett, Nikotin, Ruß etc.) mit VINCENT Isolier- und Absperrfarbe überstreichen, so wird das nachträgliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert
- bei oberflächlichem Schimmelbefall auf Wänden und Decken den Schimmel zunächst abbürsten (entsprechende Schutzmaßnahmen beachten) und danach mit einem VINCENT Schimmelentferner behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen). Wichtig: Immer der Schimmelursache auf den Grund gehen und den Befall nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen vollständig beseitigen.
- glänzende Dispersionsanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauger vorbehandeln
- Neuputze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen

## Weitere vorbereitende Maßnahmen

Den Farbroller leicht mit Wasser anfeuchten, um eine gute Farbaufnahme und –abgabe sicherzustellen.

Bei Verwendung eines Farbsprühgerätes die Farbe auf Spritzviskosität verdünnen.

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerührt werden.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und -handschuhe tragen.

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.

## Verarbeitung

Rollen, Streichen, Sprühen

Es ist zu empfehlen, zuerst Decken, dann Wände zu streichen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, sollte am Fenster begonnen und vom Lichteinfall weg gearbeitet werden. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes „nass in nass“ beschichten. Während der Verarbeitung Fenster geschlossen halten, damit ein zu schnelles Antrocknen und daraus resultierende Oberflächenfehler verhindert werden können. Raumtemperatur zwischen +15 und +20°C halten. In Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Flach- bzw. Heizkörperpinsel und eine kleine Farbrolle (ca. 10 cm) verwenden. Idealerweise in Schritten von ca. 3–5 m arbeiten.
- Danach die Farbrolle zur Hälfte in Farbe tauchen und sorgfältig einarbeiten, bis die Rolle gleichmäßig und vollständig mit Farbe benetzt ist.
- Das beste Anstrichbild kann erzielt werden, wenn im sog. „Kreuzgang“ gearbeitet wird. Dazu 2–3 Bahnen senkrecht satt aufrollen, die Farbe anschließend quer bzw. diagonal verteilen ohne erneut Farbe aufzunehmen.
- Zuletzt in gleichmäßigen Bahnen ohne Druck und ohne erneut Farbe aufzunehmen von oben nach unten abrollen.

## Werkzeugreinigung

Abschließend alle Arbeitsgeräte mit warmem Wasser reinigen.

## Werkzeugempfehlung

- Die Wahl des richtigen Farbrollers richtet sich nach dem Untergrund:
- Glatte Untergründe (z.B. Glattputz / -tapete, Kalksandstein):
- Verarbeitung mit einem hochwertigen Kurz- bis Mittelflorroller, um ein besonders glattes und gleichmäßiges Oberflächenbild zu schaffen
- Strukturierte Untergründe (z.B. Strukturputz / -tapete):
- Verarbeitung mit einem Langflorroller, um eine komfortable Verarbeitung und das Ausfüllen aller Vertiefungen in der Struktur zu gewährleisten

## Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel.: +49 2541 744 7474.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren und nur unter Aufsicht mit der Farbe arbeiten. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl (nicht unter +5 °C) lagern. Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Handschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sollte man diese unverzüglich mit Wasser abspülen.

Achtung! Enthält: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. AVV 080112.