

weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

Für Mauerarbeiten und Reparaturen in feuerfesten Bereichen

Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Temperaturbeständigkeit bis 1.100 °C
- Schnelle Verarbeitungszeit
- Ausgezeichnete Haftung

Anwendungsgebiet

Der **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** wird im Innen- und Außenbereich zum Vermauern von feuerfesten Steinen oder zum Reparieren von beispielsweise Öfen, Kachel-, Brotback- und Pizzaoefen sowie Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen angewandt.

Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme nach 24 Stunden möglich
- Hydraulisch-keramische Abbindung

Technische Werte

Baustoffklasse [nach DIN 4102-1]	A1
Verarbeitungstemperatur Luft (Bereich)	5 - 30 °C
Verarbeitungszeit	30 - 40 Minuten
Wasserbedarf zur Vermauerung von feuerfesten Steinen	1,2 l/5 kg
Wasserbedarf zur Reparatur kleinerer Schadstellen	0,8 l/5 kg
Auftragswerkzeug	Kelle

Lagerfähigkeit

Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Lagerbedingungen	trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von haftmindernden Substanzen sein.

Verarbeitung

Den **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** mit der angegebenen Menge sauberem Wasser zu einer plastisch geschmeidigen Masse anrühren. Das Setzgut bzw. die Schamottesteine sind vorzunässen. **Wichtig: Das Wasser ist der Trockenmasse und nicht umgekehrt zuzuführen!**

weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	5 Kilogramm	200 Beutel / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-02-08

Seite: 2/2

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner