

pep up RENOVIERFARBE FÜR HOLZBÖDEN & -TREPPEN



seidenmatt



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

„Aus Alt mach WOW“

SCHÖNER WOHNEN pep up – mit diesen trendbewussten Renovierfarben für den Innenbereich entsteht schnell und einfach ein frischer Look für die eigenen vier Wände.

Die pep up RENOVIERFARBE FÜR HOLZBÖDEN & -TREPPEN ist wasserbasiert, widerstandsfähig sowie schnell trocknend und eignet sich für die strukturerhaltende Gestaltung von Parkettfußböden, Dielen und Holztreppen. Nicht für geölte, gewachste oder werkseitig beschichtete Böden sowie Laminat geeignet.

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

GISCODE
BSW30

Glanzgrad
Seidenmatt

Dichte
Ca. 1,14 - 1,22 g/cm³

Inhaltsstoffe

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersionen, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Wasser, Glykolether, Additive und Konservierungsmittel (Zinkpyrithion und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen (mit einer feinporigen Schaumstoffwalze), streichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke).

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90 - 125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

pep up RENOVIERFARBE FÜR HOLZBÖDEN & -TREPPEN ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Rohe, inhaltsstoffreiche Hölzer 1–2x mit der pep up GRUNDIERUNG FÜR RENOVIERFARBEN deckend vorstreichen. Das Material stets zügig, dünn und nass in nass auftragen. Wir empfehlen 2 Anstriche. Zwischen den Anstrichen die Farbe gut trocknen lassen (ca. 8 Std.). Erste Feuchtreinigung und voll belastbar, durch z. B. Auflegen von Teppichen, nach ca. 8 Tagen. Auf höher belasteten Flächen einen Schutzanstrich mit pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN durchführen. Durch den Einsatz von pep up VERSIEGELUNG FÜR RENOVIERFARBEN kann zudem der Glanzgrad der Oberfläche geändert werden.

Pflegehinweise

Ausgelaufene Flüssigkeiten immer direkt aufnehmen. Stehendes Wasser vermeiden.

Mit *pep up* RENOVIERFARBE gestrichene Flächen nur mit handelsüblichen, schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht reinigen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 1-2 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 8 Stunden überarbeitbar. Erste Feuchtreinigung und voll belastbar, durch z. B. Auflegen von Teppichen, nach ca. 8 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Alte (intakte) Anstriche und Hart-PVC reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit einem Spachtel ausgleichen.

Untergründe	Grundierung	Schlussanstrich
Parkettfußböden, Dielen und Holztreppen	-	2x <i>pep up</i> RENOVIERFARBE FÜR HOLZBÖDEN & -TREPPEN
inhaltsstoffreiche Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder), helle Schlussbeschichtung	1-2x <i>pep up</i> Grundierung	

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch den Pinsel oder die Rolle sofort mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von *pep up* RENOVIERFARBE sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: März 2020