

Schnellzement

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Gebrauchsfertiger, schnell belastbarer Zementmörtel zum Verdübeln und Befestigen von z. B. Regalen, Dübeln und Lampen. Zum Stoppen von Wassereinbrüchen. Für innen und außen. Frostsicher und wasserfest. Chromatarm.

- Gebrauchsfertiger
- Schnell belastbar
- Zur Reparatur und Eilmontage



Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, rissfrei und sauber sein. Geeignete Untergründe: Beton, Putz, Mauerwerk und Zementestrich. Nicht geeignet: Gipsputz und andere Gipsbaustoffe. Sehr saugfähige Untergründe bis zur Mattfeuchte vornässen.

Verarbeitung:

Schnellzement in abgemessene Wassermenge (0,18 l/kg) einstreuen und knollenfrei anrühren. Nur soviel anmischen, wie innerhalb des Erstarrungszeitraumes verarbeitet werden kann. Verarbeitungszeitraum: ca. 3 – 8 Minuten (20 °C). Wärme beschleunigt, Kälte verzögert den Erhärtungsprozess. Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 30 °C. Montageteile in Position bringen. Mischung mit geeignetem Werkzeug einbringen, verdichten und abglätten. Teile bis zur Erhärtung des Mörtels nicht bewegen. Zum Abdichten von Wassereinbrüchen, Schnellzement mit wenig Wasser zu einer steifen Masse anmischen und mit einem Brett bis zum Erhärten in die Einbruchstelle drücken. Beim Einbringen des Mörtels ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiten. Schnellzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Angesteiftes Material sollte nicht mehr verwendet werden. Schnellzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium (Korrosionsgefahr) gebracht werden.

Verbrauch:

je nach Anwendung.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

1 kg, 5 kg, 10 kg

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schnellzement

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de